

# Trittsicherheit – Prüfzeugnisse

<b>Prüfzeugnisse IFA</b> Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung	Rutsch- hemmung	Verdrängungs- raum	Prüfzeugnis Nr.
<b>RHEODUR® SiC-Megaplan</b>	<b>R 12</b>	<b>V 0</b>	2021 22475/3210
<b>RHEODUR® SiC-Megaplan,</b> 2x versiegelt mit LOTUSEAL® Lasur	<b>R 12</b>	<b>V 0</b>	2021 22476/3210
<b>RHEODUR® SiC-Megaplan,</b> 2x versiegelt mit RHONASTON® E10	<b>R 10</b>	<b>V 0</b>	2021 22477/3210
<b>RHEODUR® SiC-Megaplan,</b> versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 11</b>	<b>V 0</b>	2021 22478/3210
<b>RHONASTON® HSD</b> 1x Mörtel, 1x Füll, 1x Deck, 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 12</b>	<b>V 0</b>	2021 22795/3210
<b>RHONASTON® HSD</b> 2x Füll, 2x Deck, 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 11</b>	<b>V 0</b>	2021 22471/3210
<b>RHONASTON® HSD</b> 2x Füll, 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 13</b>	<b>V 0</b>	2021 22474/3210
<b>RHONASTON® HSD</b> 2x Mörtel, 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 12</b>	<b>V 4</b>	2019 22135/3210

Die Prüfergebnisse beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt unmittelbar nach Fertigstellung der Fußbodenoberfläche. In der Praxis werden die rutschhemmenden Eigenschaften von Fußböden auch maßgeblich mitbestimmt von nutzungsbedingten Einflüssen. Schmutzanhaftungen, Gummiabrieb etc. sowie Verschleiß können zu ungünstigen Veränderungen der Oberfläche führen. Die Sicherstellung der Rutschhemmung erfordert eine bedarfsgerechte Reinigung und Pflege in kurzen Intervallen. Schichtbildende Pflegefilme und Reinigungsmittel können die Rutschhemmung beeinträchtigen. Die Sicherstellung der Begehbarkeit erfordert auch die Auswahl geeigneten Schuhwerks.